

Produktdatenblatt

BauderTEC DAB

Folie



Produktbeschreibung	Kaltselfstklebendes, hoch flexibles Abdichtungsband auf Elastomerbitumenbasis	
Einsatzbereich	Für die Anwendung als untere Lage im mehrlagigen Abdichtungssystem im Anschluss- und Detailbereich von Flachdächern. Aufgrund ihrer ausgeprägten plastisch-elastischen Eigenschaften besonders für die Ausbildung von Außenecken geeignet.	
Oberfläche	Oben:	Folie
	Unten:	Abziehfolie (darunter Kaltselfstklebemasse)
Trägereinlage - Typ	Hochelastischer Spezialträger 70 g/m²	
Artikelnummer	1600 0000	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	EN 1848-1	m	7,5
Breite	EN 1848-1	m	0,48
Dicke	EN 1849-1	mm	4
Kaltbiegeverhalten oben	EN 1109	°C	≤-25
Kaltbiegeverhalten unten	EN 1109	°C	≤-25
Wärmestandfestigkeit oben	EN 1110	°C	≥100
Wärmestandfestigkeit unten	EN 1110	°C	≥100
Maximale Zugkraft längs	EN 12311-1	N/50mm	≥270
Maximale Zugkraft quer	EN 12311-1	N/50mm	≥270
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	EN 12311-1	%	≥30
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	EN 12311-1	%	≥100
Geradheit	EN 1848-1	mm/10m	<20
Wasserdichtheit Verfahren B	EN 1928	-	bestanden
Brandverhalten	EN 13501-1	-	E
Verhalten bei Brand von außen ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Sichtbare Mängel	EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Scherfestigkeit	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Dauerhaftigkeit	EN 1109	°C	NPD

^{a)} in geprüften Aufbauten

Hinweis

Hochelastischer Träger zur Dehnung der Bahn beim Einsatz im Detail- und Anschlussbereich. Bahn nicht in der Fläche einsetzen!

Lagerung

Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern und



Kenn-Nr. der Prüfstelle: GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1:2006

Produktdatenblatt

BauderTEC DAB

Folie



	transportieren.
Entsorgung	Bitumenabfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302 „Asphalt teerfrei“).
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de



Kenn-Nr. der Prüfstelle: GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1:
2006